



## Fiche technique – SAMOA 40

**Utilisation** : Aménagement paysager



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Gazon synthétique tufté
Fibre	7200 / 8 dTex monofilament PE droit & 4800 / 8 Dtex monofilament PP frisé
Premier tapis	Tissé noir, 100 % PP avec membrane, résistant aux UV, 135 gr/m <sup>2</sup>
Second tapis	Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 836 gr/m <sup>2</sup>
Qualité	Respectueux de l'environnement, sans plomb et sans cadmium
Hauteur de fibre	40 mm
Nb points par 10 cm (long)	15 +/- 1
Nb points par m <sup>2</sup>	15550 +/- 10%
Masse de fibre	1859 gr/m <sup>2</sup> +/- 10%
Masse totale	2830 gr/m <sup>2</sup> +/- 10%
Largeur du rouleau	200 / 400 cm
Longueur du rouleau	20-25 m
Perméabilité (à l'eau)	60 litres/m <sup>2</sup> /min
Résistance des couleurs	Tests Xénon : échelle des Bleu >7, échelle des gris >4

#### COLORIS

Mélange vert clair et foncé, et touche de marron

#### REPLISSAGE

Optionnel, 6 à 8kg

#### MODE DE POSE

Pose avec ou sans sous-couche, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Marquage non applicable

Avant l'installation, si les produits commandés sont identiques, assurez-vous que les rouleaux sont du même lot (cinq premiers chiffres du numéro de matricule du rouleau)

Stabilité aux UV : Conforme à la norme DIN 53387